



บริษัท แอล. อีเทอร์นอล จำกัด
L. ETERNAL CO., LTD

424/10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 662-0400401 โทรสาร 662-0400402
424/10 Kanchanapisek Road, Dokmai, Prawet, Bangkok 10250 Thailand Tel. 662-0400401 Fax. 662-0400402

SPECIFICATION KAOLIN CLAY S-400

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES

PHYSICAL FORM	POWDER
DRY BRIGHTNESS	77.0 Min.
RESIDUE ON 400 MESH, (%)	0.01 Max.
PARTICLE SIZE	
≤ 20 MICRON	95 (%)
≤ 10 MICRON	80 (%)
≤ 5 MICRON	50 (%)
≤ 2 MICRON	18 (%)
MOISTURE CONTENT, (%)	2.0 Max.
OIL ABSORPTION, (g./100 g.)	45-50
PH, (10 % SOLID)	4.5-7.5
BULK DENSITY (g/gm ³)	

TYPICAL CHEMICAL PROPERTIES

SiO ₂ (%)	62.5-71.0
Al ₂ O ₃ (%)	17.5-21.5
Fe ₂ O ₃ (%)	1.5-2.5
CaO (%)	0.1-0.5
MgO (%)	0.5-2.0
LOI. at 900°C	2.5-4.5

PACKING : 25 KG. IN BAG.



PRODUCTS



FACEBOOK



LINE ID

QC / PA01-08-S0

Re. 00 / Date: 1.11.2020