



บริษัท แอล. อีเทอร์นอล จำกัด  
L. ETERNAL CO., LTD

424/10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 662-0400401 โทรสาร 662-0400402  
424/10 Kanchanapisek Road, Dokmai, Prawet, Bangkok 10250 Thailand Tel. 662-0400401 Fax. 662-0400402

## SPECIFICATION SILICA ZC-185 (GRANULE)

No.	Test Item	Specification	Unit
1	Heating loss at 105 °C 2h	4.0-8.0	%
2	Igniting loss 1000°C 2h (Dry Basis)	7.0 Max.	%
3	DBP absorption value	2.00-2.80	cm <sup>3</sup> /100g
4	60 mesh Sieve Residue	75 Min.	%
5	PH (5% aqueous suspension)	6.0-8.0	-
6	SiO <sub>2</sub> (Dry based)	97.0 Min.	%
7	BET specific surface area	165-195	m <sup>2</sup> /g
8	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2.0 Max.	%

**Packing 20 kg/bag**



[PRODUCTS](#)



[FACEBOOK](#)



[LINE ID](#)

QC / PA08-01-20-S0

Re. 00 / Date: 1.11.2020